

En bättre miljö både på in- och utsidan.™

Solar Gard® Solskyddsfilm

Silver 50

Filmfakta

	4mm enkelglas	4mm 2-glas
Solenergi		
% Genomsläpp	38	33
% Absorption	39	44
% Reflektion	23	23
Synligt ljus		
% Genomsläpp	53	48
% Reflektion utvändigt	23	27
% Reflektion invändigt	22	24
Emissionsvärde	.77	.77
U-värde vintertid (W/m ² °C)	5.67	2.66
Avskärmningsvärde	.57	.62
Solfaktor	.49	.54
Ljusgenomsläpp/Avskärmningsvärde	.92	.77
Ljusgenomsläpp/solfaktor	1.06	.90
% UV-reduktion (300 till 380 nm)	>99	>99
% Total solenergireduktion	51	46
% Solfaktor sommartid	41	27
% Bländningsreduktion	41	40

Fysiska egenskaper

Tjocklek	50 microns
Elastisk styrka	2,110 kg/cm ²
Smältpunkt	260 – 265°C